

Nome do Produto			Página
MR.CRYL SKIN COAT			1 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
53	10/08/2023	14/05/2024	09

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SUBSTRATOS INDICADOS
Revestimento Cimento Queimado Acrílico multi camadas, monolítico de baixa espessura, com componentes minerais, à base de emulsão acrílica. Recria ambiente arquitetônico arrojado que combina elegância e sofisticação. Adequado para uso externo e interno em pisos residenciais e comerciais. Possui alta resistência mecânica, excelente aderência, bom poder de cobertura com propriedades antimifo.	<ul style="list-style-type: none">Devido à baixa espessura do revestimento, recomendamos aplicá-lo sobre superfície lisa, nivelada, sem emendas, juntas e de baixa porosidade. Indicado para uso em pisos, e contrapisos cimentícios, paredes e fachadas, Massa corrida (PVA), MDF, Gesso, Dry Wall e Moveleiro . O rendimento pode variar dependendo do substrato.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto: Pastoso Revestimento: Fosco Cor: Pigmentado em cores Densidade a 25 °C: 1,48 ± 0,05g/cm ³ pH: 7,0 – 9,0	Classificação: Produto químico classificado como não perigoso conforme a ABNT NBR 14725-2. Recomendações: Garantias: Respeite todas as indicações de aplicação e garanta o desempenho e qualidade final do produto. Dicas importantes: Utilize água e detergente neutro na limpeza dos equipamentos. Segurança: Mantenha a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com água por 15 minutos. Havendo ingestão, não provocar vômito. Em todos os casos, buscar auxílio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto. EPIs: Óculos, botas segurança, luvas de borracha e uniforme de tecido. Validade: 12 meses da data de fabricação, considerando a embalagem lacrada e acondicionada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol. Outras informações: Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico da Protécnica.
Rendimento aproximado: ± 0,400 kg/m ² por demão, em paredes e pisos regularizados. Estimativa de consumo: Paredes duas demãos Estimativa de consumo: Pisos, 3 a 4 demãos	
VOC: 0,0 g/l Não Inflamável Intervalo entre demãos aprox. 40 minutos (o intervalo pode variar dependendo da temperatura local).	
Secagem: aprox 6 horas  Cura: 72 horas.	
Composição: Copolímero acrílico, água, biocidas, fibras e aditivos. Embalagens Disponíveis: 5kg e 16kg Uso: Interno e Externo Diluição: Produto pronto para uso Produto: Atóxico, quanto a manipulação é livre de materiais pesados como chumbo, mercúrio, etc.	EMERGÊNCIAS: CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – 08000-148110

Nome do Produto			Página
MR.CRYL SKIN COAT			2 / 2
Nº	Data da Elaboração	Data da Última Revisão	Revisão
53	10/08/2023	14/05/2024	09

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS	PREPARAÇÃO DA MISTURA
<ul style="list-style-type: none"> • Devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Limpos (isentos de óleo, cera, graxa, etc.) e livres de umidade. Infiltrações e trincas devem ser corrigidas antes da aplicação do revestimento. • O revestimento não regulariza ondulações ou imperfeições. • Substratos cimentícios novos devem estar curados a, no mínimo, 28 dias. • Para aplicação do revestimento, aplicar Selador base água. <p>(ABNT – NBR 13.245 – 06/2011)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Homogenize o produto antes de Usar. 2. Utilize a desempenadeira de aço inox para aplicação do revestimento. Espalhe a massa e pressione levemente formando uma camada de espessura uniforme. 3. Para cada demão, aguardar secagem entre 40 a 60 minutos. Para finalização aplique o produto alisando suavemente com movimentos semicirculares no mesmo sentido. As nuances são geradas através da queima com a desempenadeira. ATENÇÃO evite paradas durante a aplicação para não formar emendas. <p>ADVERTÊNCIA</p> <p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, aplique em condições favoráveis, entre 12 e 30 °C e não aplique com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado.</p> <p>ATENÇÃO: O produto utilizado deverá estar armazenado adequadamente, dentro da validade em condições de uso.</p>
<p>Garantias</p> <p>As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnicos. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Os Rendimentos informados são decorrentes de substratos em que serão aplicados. Trincas ou umidade ascendente após produto aplicado não é responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícidas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.</p> <p>Durabilidade de pisos, paredes e fachadas:</p> <p>É obrigatório o uso de acabamento Pu Acqua ou Verniz Acrílico base água para o piso.</p> <p>Para paredes e fachadas o uso de acabamento é opcional. Consulte a linha de acabamentos da Protécnica.</p>	<p>QUALIDADE</p> <p>Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade pelo fabricante. Para que suas características sejam preservadas, é necessário respeitar as informações do produto e manter corretamente conservado antes e depois quando utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado, e de outros fatores como umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e CONHECIMENTO TÉCNICO E PRÁTICO DO APLICADOR.</p>